

Technisches Merkblatt (gültig ab #80000)

## KOIMOS Weißöl Nr. 1710

**neue** Qualität

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich für helle Massivhölzer, z.B. Ahorn oder Birke.
<b>Eigenschaften</b>	Weiß lasierend. Nach einem Auftrag seidenmatte Oberfläche. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
<b>Volldeklaration</b>	Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Sonnenblumenöl-Naturharzester, Synöl, mikronisiertes Wachs, Zinkseife, Titandioxid, Leinöl, Kieselsäure, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe. (Ca, Mn, Zr).
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Vorbereitung</b>	Holz muss trocken (Holzfeuchte max. 12 %), fest, saugfähig, harz- und staubfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	Ggf. Haut entfernen. Gut aufrühren. Durch Spritz-, Walz- oder Wischauftrag. Überstand nach jeweils 5 Min. in Holzfaserrichtung verteilen. Mindestens 16 Stunden trocknen lassen. Zur Verbesserung der Strapazierfähigkeit, nach Zwischenschliff mit 320er Körnung, KUNOS Arbeitsplattenöl Nr. 243 auftragen.
<b>Verbrauch</b>	Durch Probeauftrag zu ermitteln. Je nach Saugfähigkeit und Holzart reichen 2,5 l für ca. 140 m <sup>2</sup> , d.h. 17,86 ml/m <sup>2</sup> .
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit LEVO Pinselreiniger Nr. 997 oder SVALOS Verdünnung Nr. 222.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 16-24 Stunden. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten und früher einpolieren. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten als oben angegeben beachten.
<b>Dichte</b>	ca. 0,91 g/ml.
<b>Hinweise</b>	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit KOIMOS Weißöl Nr. 1710 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	0,05 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Geöffnete Produkte reagieren mit Sauerstoff, was mit der Zeit zu einer Hautbildung und einem ranzigen Geruch führen kann. Reste in kleinere Gefäße umfüllen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an uns.

März 2019