

Technisches Merkblatt (gültig ab #80000)

ALISA Hartöl Nr. 284

neue Qualität

Anwendungsbereich	Für Möbel, Hölzer mittlerer und dunkler Farbe, wie Eiche, Ruster, Nußbaum, Birne und Lärche. Nicht für helle Hölzer wie Fichte, Ahorn, Birke und Esche. Für Schrankinnenteile bedingt geeignet.
Eigenschaften	Imprägnierend. Offenporig, dauerelastisch, die Struktur des Holzes anfeuernd. Nach DIN 53 160 speichel- und schweißecht. Nach DIN EN 71, Teil 3 auch für Spielzeug geeignet. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
Volldeklaration	Leinöl, Leinöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Kieselsäure, mikronisiertes Wachs, Isoaliphate und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr).
Farbton	Farblos.
Verdünnung	SVALOS Verdünnung Nr. 222.
Verarbeitung	Durch Streichen, Spritzen oder Ballenauftrag bei Temperaturen über 12°C.
Verbrauch	1. Schicht: 1 Liter reicht für ca. 20 – 35 m ² /l, d.h. 36 ml/m ² . 2. Schicht: 1 Liter reicht für ca. 80 – 150 m ² /l, d.h. 9 ml/m ² .
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte 16 - 24 Stunden.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.
Dichte	ca. 0,87 g/ml
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit ALISA Hartöl Nr. 284 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,75 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Verarbeitungshinweise

ALISA Hartöl Nr. 284

- Vorbereitung** Stufenweiser Vorschleif, bei Eiche und Ruster bis Körnung 180, sonst Vorschleif mit Körnung bis 240. Untergrund muß trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, saugfähig, fett- und staubfrei sein.
- Verarbeitung** 1 x satt auftragen, nach 30 Minuten Überstand trocken abwischen, über Nacht trocknen lassen. Nach Zwischentrocknung von 24 Std. auf allen Flächen mit höherer Anforderung an Wasserbeständigkeit, polieren mit Pad Körnung 280 oder Papier Körnung 400. Zweite Schicht ALISA Hartöl Nr. 284 mit Lappen sehr dünn auftragen.
Schränkinnenteile nur 1x extrem dünn beschichten.
- Hinweise** Die zweite Schicht als hauchdünner Film bringt zuverlässige Wasserbeständigkeit. Zu dick-schichtiger Auftrag ergibt Oberflächenklebrigkeit und unregelmäßigen Glanz.
Auf Schränkinnenseiten trocknen leinöhlhaltige Produkte aufgrund unzureichender Sauerstoff- und Lichtzufuhr häufig verzögert, dadurch entsteht ein langanhaltender Leinölgeruch, geeigneter sind Schellacke (LANDIS Nr. 701, BELOS Nr. 706) oder GORMOS Wachs-Öl Nr. 267 oder KALDET Holzlasur Nr. 270.
Beim Verpacken beachten:
Das fertige Möbelstück sollte mit geöffneten Türen mindestens 4 Tage trocknen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an uns.

März 2019